


# TS - Trenn- und Filtervliesstoffe

TS Geotextilien sind mechanisch verfestigte Endlofaservliesstoffe (Filament-vliesstoffe) aus UV-stabilisiertem Polypropylen. Sie werden seit mehreren Jahrzehnten für eine Vielzahl von Anwendungen im Tiefbau als Trenn- und Filterschicht eingesetzt.



TS

## TS-Geotextilien stabilisieren Tragschichten auf schlecht tragfähigem Untergrund

TS-Geotextilien bewahren die Stärke der Tragschicht, indem sie das Eindringen von Schüttmaterial in den feinkörnigen Untergrund unterbinden. Einbauschäden werden durch die überragende Durchstanzfestigkeit verhindert. Die hohe Zugfestigkeit von TS in Längs-, Quer- und Diagonal-Richtung erhöht die Stabilität der Konstruktion zusätzlich.

## TS-Geotextilien sorgen für funktionierende Dränsysteme

TS-Geotextilien besitzen hervorragende Filtereigenschaften und zeichnen sich durch hohe Wasserdurchlässigkeit und optimales Boden-Rückhaltevermögen auch unter starker Beanspruchung aus. Dadurch behält der Dränkie seine Wasser ableitenden Eigenschaften, eine rasche und effiziente Entwässerung des Bodens ist gewährleistet.

## TS-Geotextilien sind robust und langlebig

Das Herstellungsverfahren (kontinuierlicher Prozess mit Endlofasern) garantiert den konsequenten Einsatz hochwertigster Rohstoffe. Daher sind TS-Geotextilien beständig gegenüber alle üblicherweise in Böden und Baustoffen vorkommenden chemischen und biologischen Substanzen. Sie sind wasserunlöslich und haben somit keinen schädlichen Einfluss auf das Grundwasser.


TS-Geotextilien sind mit einem UV-Stabilisator ausgestattet und halten damit länger der Sonnenbestrahlung stand.

## Service ist ein Teil der Qualität

Durch ein weltweites Netz von Vertriebsniederlassungen und Handelspartnern sind TS-Geotextilien rasch verfügbar. Standardprodukte sind prompt ab Lager lieferbar. Bei technischen Fragen steht ein erfahrenes Experten-Team zur Verfügung.

## TS-Geotextilien Typenwahl

Die untenstehende Typenempfehlung ist eine Grundinformation. Für eine genauere Bemessung steht unser Fachpersonal oder unsere Bemessungssoftware zur Verfügung.



## Vorteile auf einen Blick:


- Stabilisiert Tragschichten auf schlecht tragfähigen Böden
- Hält Dränagen funktionsfähig
- Hohe Langzeitbeständigkeit und Robustheit
- Technische Unterstützung

## Anwendungen


Unbefestigte Straßen




Straßenbau




Eisenbahnbau



Dränstränge



Dränschichten z.B. Sportanlagen



Protective Fabrics  
Space Composites  
Aerospace Composites  
Advanced Armour

Geosynthetics  
Grass

# TS - Trenn- und Filtrervliesstoffe - Technische Daten

Eigenschaften [Norm]	Einheit	TS 10 (4.01)	TS 20 (4.01)	TS 30 (4.01)	TS 40	TS 50	TS 60	TS 65	TS 70	TS 80	
Robustheitsklasse	-	GRK 2	GRK 2	GRK 3	GRK 3	GRK 3	GRK 4	GRK 4	GRK 5	GRK 5	
<b>Mechanische Eigenschaften</b>											
Höchstzugkraft	längs	kN/m	8	10	12	14	16	20	22	25	29
[EN ISO 10319]	quer	kN/m	8	10	12	14	16	20	22	25	30
Höchstzugkraftdehnung	längs	%	90	90	90	100	100	100	100	100	100
[EN ISO 10319]	quer	%	75	75	75	40	40	40	40	40	40
Energiewert [EN ISO 10319]	(l+q)/2	kJ/m <sup>2</sup>	3,5	4,3	5,0	5,8	6,2	8,0	9,0	10,5	12,5
Stempeldurchdrückkraft [EN ISO 12236]		N	1240	1500	1800	2100	2350	3050	3350	3850	4400
Kegel-Falltest (Loch-Ø) [EN ISO 13433]		mm	26	24	20	24	22	19	17	15	13
<b>Hydraulische Eigenschaften</b>											
Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene [EN ISO 11058 - Δh = 50 mm]		l/m <sup>2</sup> s	130	115	100	100	90	80	70	60	55
Geschwindigkeits-Index v <sub>50</sub>		mm/s									
Öffnungsweite O <sub>90</sub> [EN ISO 12956]		µm	120	105	100	100	100	95	95	90	90
Trinkwasser-Tauglichkeit [KTW-Empfehlungen]			nach den Kriterien der KTW im Kontakt mit Trinkwasser unbedenklich								
<b>Identifikationsmerkmale</b>											
Dicke [EN ISO 9863-1]	2 kPa	mm	0,8	0,9	1,2	1,8	1,9	2,4	2,5	2,9	3,3
Masse je Flächeneinheit [EN ISO 9864]		g/m <sup>2</sup>	105	125	155	180	200	260	285	325	385
<b>Lieferformen</b>											
Breite		m	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Länge		m	300	250	225	200	175	135	125	100	90

Alle Angaben sind Mittelwerte aus Standardversuchen, die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen. Das Recht auf Änderung ohne Ankündigung ist vorbehalten.

